

Dauerhaftigkeitsklasse	DK 1	DK 2	DK 3	DK 4	DK 5
Haltbarkeit	sehr dauerhaft	dauerhaft	mäßig dauerhaft	wenig dauerhaft	nicht dauerhaft
Dauer	mind. 25 Jahre	15 bis 25 Jahre	10 bis 15 Jahre	5 bis 10 Jahre	max. 5 Jahre
Holzarten	Accoya® Teak Massaranduba „Thermo“-Esche Ipé Bambus	Bangkirai (Yellow Balau) Kapur, Bongossi „Thermo“-Fichte „Thermo“-Kiefer Angelique Robinie (1-2) Merbau (1-2) Walaba (1-2)	Eiche (3 – 4) Sibirische Lärche Red Balau Mahagoni/ Sapeli Douglasie Garapa	Europäische Lärche Kiefer KDI	Esche Buche Birke Ahorn Erle Pappel
Gebrauchsklasse	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt ständig feucht	GK 3.2 Außenbereich ohne Erdkontakt ungeschützt häufig feucht	GK 3.1 Außenbereich ohne Erdkontakt geschützt gelegentlich feucht	GK 2 Innenbereich oder abgedeckt trocken	GK 1 Innenbereich trocken